

Produktdatenblatt

BauderPVC NSM

Nahtsicherungsmittel



Produktbeschreibung	BauderPVC NSM Nahtsicherungsmittel
Einsatzbereich	Zur Nahtversiegelung von PVC-P Dachbahnen BauderTHERMOFOL U / M
Farbe	lichtgrau
Lieferform	Gebinde 1 l
Artikelnummer	6056 0001



Eigenschaft	Einheit	Anforderung
Chemische Basis	-	PVC-P gelöst in Tetrahydrofuran mit Zusatz von Cyclohexanon
Lagerfähigkeit	-	verschlossen und kühl lagern
Dichte	g/m ³	0.9
Viskosität	-	zähflüssig
Trocknungszeit	-	10 Minuten
Verbrauch	-	ca. 30 g/lfm Naht
Verarbeitungstemperatur	°C	optimal bei 18-20, keine Verarbeitung unter 5.
Brandverhalten	-	leicht entzündlich
Gesundheitsgefährdung	-	reizend

Hinweis

Vor Gebrauch das Originalgebinde kräftig schütteln. BauderPVC NSM Nahtsicherungsmittel mittels BauderPVC PE-FL PE-Flasche mit Düse entlang der verschweißten und geprüften Naht auftragen. Untergrund muß sauber und trocken sein. Trocknungszeit für das Nahtsicherungsmittel ca. 10 Minuten. Bauder Verlegeanleitung PVC und Sicherheitsdatenblatt BauderPVC NSM beachten.

Weitere Unterlagen

Aktuelle Unterlagen wie Broschüren, Verlegeanleitungen etc. finden Sie im Internet unter www.bauder.de